FICHE TECNIQUE

FLEXIPISO PLAQUES INSITU TOP

1 – IDENTIFICATION

Produit: FLEXIPISO PLAQUES INSITU TOP
Code: 2.PL.SBR.IS
Description: plaques fabriquées en SBR.
Entreprise: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.
Utilisation: Zones de loisirs, jardins d'enfants, trottoirs, etc

2 – COMPOSITION

- Mélange de granulé de pneu SBR (4-8 mm) avec résine de polyuréthane, pigments et catalyseurs, pressés sous conditions de temps et température contrôlés. Pressée spécialement pour servir de base au revêtement continu INSITU TOP.

3 – GAMME DE FABRICATION

Dimension (mm)	Épaisseur (mm)	Poids/unité (kg)	m^2/palette	HIC (m) Selon la norme EN1177	Ref de rapport
1000 × 1000	20	13	60	0,8	**EJR-030/2015**
	30	17	50	0,9	**EJR-030/2015**
	40	23	45	1,2	**EJR-030/2015**
	50	26	35	1,7	**EJR-030/2015**
	60	29	30	2,0	**EJR-030/2015**
	70	35	25	2,2	**EJR-030/2015**
	80	41	20	2,5	**EJR-030/2015**
	90	47	15	2,7	**EJR-030/2015**

Tolérances dimensionelles

Lors du contrôle en usine, après le refroidissement de la plaque, sont admises les tolérances suivantes:

1000 × 1000 → ± 5 mm × ± 5 mm
500 × 1000 → ± 5 mm × ± 2 mm
Épaisseur → ± 1 mm

Seulement disponible en NOIR

4 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Les plaques en SBR sont fabriquées en caoutchouc 100% recyclé, obtenu par la granulation des pneus usagés, en séparant les parties textile et métallique.
- Capacité d'absorber des solutions aqueuses désinfectantes, ayant ainsi un haut degré d'hygiène et de protection contre les fungus et les bactéries.
- Perméables à l'eau en multiples directions. Le drain d'eau permettant d'être utilisé pendant la saison des pluies.
- Ces plaques sont spécialement conçues pour absorber l´impact des chutes sur le revêtement INSITU TOP, étant dûment certifiées à cet effet.
- Pour consulter les tests et certificats, veuillez les télécharger au site: www.flexipiso.pt, dans l´espace clients.

FLEXIPISO PLAQUES INSITU TOP

Application

- La surface de base du revêtement **FLEXIPISO®** peut être en béton ou asphalte, et devra être ferme, sèche et libre de particules détachées. Il devrait par ailleurs être libre d´huiles, pâtes, lubrifiants, peinture ou autres substances qui empêchent une bonne adhésion au collage.

- La surface de base devrait avoir un bon écoulement des eaux pluviales, dans le cas contraire, le revêtement **FLEXIPISO®** perdra la garantie.